

Impression

PRODUKTBESCHREIBUNG

Zur Vorbehandlung / Grundierung von saugende Untergründe oder einfach zur Behandlung und Endbehandlung von Holz im Innenbereich. Le Tonkinois Impression ist ein farbloses, natürliches Vorstreichöl zum Imprägnieren von Holz. Es dringt tief in das Holz ein und härtet es. Im Innenbereich ist es der ideale Schutz vor Flüssigkeiten, Verschmutzungen und Abnutzung. Im Außenbereich die perfekte Grundierung für den späteren Anstrich mit Le Tonkinois Lacken. Durch das sehr gute Eindringvermögen werden die Kapillaren des Holzes verschlossen, was die Quellsbewegungen des Holzes stark herabsetzt und Anstrichschäden minimiert. Impression bietet allen Holzschutzfarben eine sehr gute Haftung und lässt die Pigmente nachfolgender Anstriche da, wo sie hingehören, an der Oberfläche. So ist ein optimaler Schutz vor der zerstörenden Wirkung durch auf- treffendes UV-Licht gewährleistet.

ANWENDUNGSBEREICH	Vorstreichöl/Grundierung für alle saugenden und nicht saugenden, maßhaltigen und nichtmaßhaltigen Hölzern mit und ohne Erdkontakt wie: Fenster, Türen, Garagentore, Dachuntersichten, Holzverschalungen, Gartenzäune, Parkettböden und auf allen Hölzern im Innen- & Außenbereich.
VERARBEITUNG	Verarbeitungsfertig eingestellt, nicht verdünnen. Auftragen mit Pinsel, Flächenstreicher. Nicht bei Temperaturen unter 12°C verarbeiten. Vor Gebrauch gut aufrühren. Das Öl satt und gleichmäßig auftragen. Nach kurzer Einwirkzeit überschüssiges Öl mit dem Pinsel nochmals verteilen oder mit fusselfreiem Tuch abtupfen oder leicht abreiben. Besonders bei Kork ist auf gleichmäßiges Verarbeiten zu achten. Zur Vorbehandlung genügt 1x, für Endbehandlungen innen sollten je Saugfähigkeit des Holzes 2 Behandlungen durchgeführt werden.
VERBRAUCH	30 - 50 ml/m ² je Anstrich in Abhängigkeit von Oberflächenbeschaffenheit und Saugfähigkeit des Untergrunds, bezogen auf glatte, gehobelte oder geschliffene Oberflächen. Saugende Untergründe können beim Erstanstrich höhere Verbrauchswerte ergeben. Im Durchschnitt liegt der Verbrauch von 1 Liter bei 20m ² .
TROCKENZEIT	Bei 20°C und mittlerer Luftfeuchtigkeit nach 6 - 8 Stunden oberflächentrocken; zur Überarbeitung aber möglichst 12 Stunden warten. Niedrige Temperaturen, hohe Luftfeuchtigkeit und geringer Luftwechsel verzögern die Trocknung und neigen zur Geruchsbildung. Während der Verarbeitung auf gute Belüftung achten. Oberflächen anfangs nur vorsichtig belasten.
UNTERGRUND	Unbehandeltes Holz, Holzwerkstoffe, bedingt auch auf Kork. Rauhe Holzuntergründe sorgfältig schleifen. Die Holzoberfläche muss staub- und fettfrei, sauber, trocken und frostfrei sein (max. 15% Holzfeuchte).

INHALTSSTOFFE	Leinöl, Tungöl, Naturharze, Isoaliphate
VOC-SICHERHEITSHINWEIS	Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 400 g/l.
LAGERUNG	Gut verschlossen, trocken, kühl, aber frostfrei lagern.
HALTBARKEIT	Ungeöffnet Originalgebinde mind. 5 Jahre haltbar.
ENTSORGUNG	Produktreste und Verpackungen gemäß den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgen. Nur restentleerte Dosen dem Recycling zuführen.
SICHERHEITSHINWEISE	Sicherheitsrelevante Informationen entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.
HAFTUNGSAUSSCHLUSS	Die in dieser Druckschrift enthaltenen Angaben beruhen auf unseren sorgfältigen Forschungen und Prüfungen und werden nach bestem Wissen weitergegeben. Sie dienen lediglich der Information unseres Kunden, befreien jedoch nicht von einer eigenverantwortlichen Prüfung der beschriebenen Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke und die Gefahr einer Verletzung etwaiger Schutzrechte Dritter. Diese Angaben sind daher unverbindlich und stellen insbesondere keine zugesicherten Eigenschaften im Sinne des Gesetzes dar. Eine Haftung unsererseits für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben in dieser Druckschrift ist ebenso wie für unsere sonstige anwendungstechnische Beratung ausgeschlossen. Ergänzend verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die auf Anforderung zur Verfügung stehen.
KONTAKT	Hermann Sachse GmbH Unter den Linden 10 10117 Berlin Mobil: +49 (0) 30 / 346 558 515 E-Mail: hallo@le-tonkinois.de

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.