

Ölbeize

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Ölbeize dient der intensiven, farbige Holzvorbehandlung und ergibt eine farbige Oberfläche mit einer guten Haptik für alle Edelholzflächen, sowie im Bootsbau und Marinebereich. Sie ist schmutzunempfindlich, wasserabweisend und sehr beständig. Anders als bei herkömmlichen Anstrichsystemen wird durch den Einsatz pflanzlicher Inhaltsstoffe eine gleichmäßigere Farbgebung, sowie ein harmonisches Streichbild erzielt. Zur Verbesserung des UV-Schutzes und Wetterbeständigkeit im Außenbereich, sowie Seewasserbeständigkeit, Belastbarkeit und Erhöhung der Verschleißgrenze, kann entsprechend der Verwendung und Beanspruchung die Ölbeize mit dem Le Tonkinois Vernis oder Le Tonkinois Marine N°1, als Endbeschichtung kombiniert werden. Widerstandsfähig gegen Wein, Bier, Cola, Kaffee, Tee, Obstsaft, Milch und Wasser. Keine Bildung von Wasserflecken.

ANWENDUNGSBEREICH	Zur Grund- und Endbehandlung von unbehandelten, stärker strapazierten Hölzern im Innenbereich sowie Außenbereich, wie z.B. Schiffsdecks- und Aufbauten, Holz- fußböden, Tisch- und Küchenplatten aus Holz. usw.
VERARBEITUNG	Verarbeitungsfertig eingestellt, nicht verdünnen. Auftragen mit Pinsel, Tuch oder Flächenstreicher. Nicht bei Temperaturen unter 12°C verarbeiten. Vor Gebrauch gut aufrühren. Die Ölbeize satt und gleichmäßig auftragen. Nach kurzer Einwirkzeit überschüssige Beize mit dem Pinsel nochmals verteilen und in Maserrichtung abfahren und den Überschuss mit fusselfreiem Tuch abtupfen. Besonders bei Kork ist auf gleichmäßiges Verarbeiten zu achten. Grundsätzlich wird empfohlen eine Probefläche anzulegen.
VERBRAUCH	35 - 50 ml/m ² je Anstrich in Abhängigkeit von Oberflächenbeschaffenheit und Saugfähigkeit des Untergrunds, bezogen auf glatte, gehobelte oder geschliffene Oberflächen. Saugende Untergründe können beim Erstanstrich höhere Verbrauchswerte ergeben.
TROCKENZEIT	Bei 20°C und mittlerer Luftfeuchtigkeit nach 6 - 8 Stunden oberflächentrocken; zur Überarbeitung möglichst 12 Stunden warten. Niedrige Temperaturen, hohe Luftfeuchtigkeit und geringer Luftwechsel verzögern die Trocknung und fördern Geruchsbildung. Während der Verarbeitung auf gute Belüftung achten. Oberflächen anfangs nur vorsichtig belasten. Begehbare Oberflächen nach 3 Tagen bei 2 - 3 Anstrichen.
UNTERGRUND	Unbehandeltes Holz, Holzwerkstoffe, bedingt auch auf Kork. Rauhe Holzuntergründe sorgfältig schleifen. Die Holzoberfläche muss staub- und fettfrei, sauber, trocken und frostfrei sein (max. 15% Holzfeuchte).

INHALTSSTOFFE	Leinöl, Tungöl, Naturharze, Isoaliphate
VOC-SICHERHEITSHINWEIS	400g/l
LAGERUNG	Gut verschlossen, trocken, kühl, aber frostfrei lagern.
HALTBARKEIT	Ungeöffnet Originalgebinde mind. 5 Jahre haltbar.
ENTSORGUNG	Produktreste und Verpackungen gemäß den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgen. Nur restentleerte Dosen dem Recycling zuführen.
SICHERHEITSHINWEISE	Sicherheitsrelevante Informationen entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.
HAFTUNGSAUSSCHLUSS	Die in dieser Druckschrift enthaltenen Angaben beruhen auf unseren sorgfältigen Forschungen und Prüfungen und werden nach bestem Wissen weitergegeben. Sie dienen lediglich der Information unseres Kunden, befreien jedoch nicht von einer eigenverantwortlichen Prüfung der beschriebenen Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke und die Gefahr einer Verletzung etwaiger Schutzrechte Dritter. Diese Angaben sind daher unverbindlich und stellen insbesondere keine zugesicherten Eigenschaften im Sinne des Gesetzes dar. Eine Haftung unsererseits für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben in dieser Druckschrift ist ebenso wie für unsere sonstige anwendungstechnische Beratung ausgeschlossen. Ergänzend verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die auf Anforderung zur Verfügung stehen.
KONTAKT	Hermann Sachse GmbH Unter den Linden 10 10117 Berlin Mobil: +49 (0) 30 / 346 558 515 E-Mail: hallo@le-tonkinois.de

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.