

Parquets

PRODUKTBESCHREIBUNG

Le Tonkinois Parquets ist ein offenporiger Lack mit sehr guter Eindringtiefe. Durch das Eindringen des Öles in die Kapillaren des Holzes, wird das Quellen und Schwinden stark vermindert und bildet so einen dauerhaften guten Schutz gegen Abrieb, Verschleiß und hat eine hohe UV-Beständigkeit.

ANWENDUNGSBEREICH	Le Tonkinois Parquets ist der perfekte Schutz für jedes Holz im Innenbereich, bewahrt den natürlichen, warmen Charakter des Holzes für nahezu unbegrenzte Zeit. Naturbelassene Oberflächen beeindrucken durch ihre schöne Holzmaserung, die durch Le Tonkinois noch angefeuert werden.
VERARBEITUNG	Verarbeitungsfertig eingestellt. Vor Gebrauch gut aufrühren. Nicht verdünnen. Auftragen mit Pinsel, Flächenstreicher oder Spritzen. Je nach Holzart sind mindestens 2 - 3 Anstriche empfohlen. Für Schleifarbeiten wie Zwischenschliff wird ein Korn von 180 – 240 empfohlen. Nicht bei Temperaturen unter 12°C verarbeiten. Die Anstriche sind grundsätzlich dünn zu rollen oder zu streichen und täglich nur einen Anstrich durchführen. Parkett oder Dielenböden gründlich an- bzw. abschleifen. Zwischen den Anstrichen je nach Trocknung mindestens einen Tag warten. Bei sehr weichen Hölzern empfiehlt es sich, den Grundanstrich mit Le Tonkinois Impression auszuführen, da dieses Öl sehr tief eindringt, die Kapillare verschließt und das Holz härtet. Der Anstrichauftrag erfolgt mit einer Bodenlackierwalze in dünnen Schichten.
VERBRAUCH	30 - 50 ml/m ² , 20m ² /Liter, je Anstrich in Abhängigkeit von Oberflächenbeschaffenheit und Saugfähigkeit des Untergrunds, bezogen auf glatte, gehobelte oder geschliffene Oberflächen. Saugende Untergründe können beim Erstanstrich höhere Verbrauchswerte ergeben.
TROCKENZEIT	Bei 20°C und mittlerer Luftfeuchtigkeit nach 6 - 8 Stunden oberflächentrocken; zur Überarbeitung möglichst 24 Stunden warten. Niedrige Temperaturen, hohe Luftfeuchtigkeit und geringer Luftwechsel verzögern die Trocknung und fördern Geruchsbildung. Während der Verarbeitung auf gute Belüftung achten. Oberflächen anfangs nur vorsichtig belasten.
UNTERGRUND	Unbehandeltes Holz, Holzwerkstoffe, bedingt auch auf Kork. Holzuntergründe sorgfältig schleifen. Die Holzoberfläche muss staub- und fettfrei, sauber, trocken und frostfrei sein (max. 15% Holzfeuchte).

INHALTSSTOFFE	Leinöl, Tungöl, Naturharze, Isoaliphate
VOC-SICHERHEITSHINWEIS	Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 400 g/l. EU-Grenzwert 500 g/l.
LAGERUNG	Gut verschlossen, trocken, kühl, aber frostfrei lagern.
HALTBARKEIT	Ungeöffnet Originalgebinde mind. 5 Jahre haltbar.
ENTSORGUNG	Produktreste und Verpackungen gemäß den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgen. Nur restentleerte Dosen dem Recycling zuführen.
SICHERHEITSHINWEISE	Sicherheitsrelevante Informationen entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.
HAFTUNGSAUSSCHLUSS	Die in dieser Druckschrift enthaltenen Angaben beruhen auf unseren sorgfältigen Forschungen und Prüfungen und werden nach bestem Wissen weitergegeben. Sie dienen lediglich der Information unseres Kunden, befreien jedoch nicht von einer eigenverantwortlichen Prüfung der beschriebenen Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke und die Gefahr einer Verletzung etwaiger Schutzrechte Dritter. Diese Angaben sind daher unverbindlich und stellen insbesondere keine zugesicherten Eigenschaften im Sinne des Gesetzes dar. Eine Haftung unsererseits für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben in dieser Druckschrift ist ebenso wie für unsere sonstige anwendungstechnische Beratung ausgeschlossen. Ergänzend verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die auf Anforderung zur Verfügung stehen.
KONTAKT	Hermann Sachse GmbH Unter den Linden 10 10117 Berlin Mobil: +49 (0) 30 / 346 558 515 E-Mail: hallo@le-tonkinois.de

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.