

Vernis

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Le Tonkinois Vernis Rezeptur begründet sich auf eine Jahrhunderte alte Tradition als Schutz für Holz und Metalle. Le Tonkinois ist ein Produkt höchster Reinheit und wird ausschließlich aus bestem Leinsamen und Tungöl produziert. Es ist ein Öl, das von keinem Chemieprodukt übertroffen wird.

ANWENDUNGSBEREICH	Auf Holz und entfetteten Metallen, bildet Le Tonkinois Vernis einen dauerhaften Schutz und hat eine hohe UV- Beständigkeit. Hochwirksam auch über viele Jahre hinweg unter extremen Witterungsbedingungen. Le Tonkinois Vernis ist der perfekte Schutz für jedes Holz im Außen- und Innenbereich, bewahrt den natürlichen, warmen Charakter des Holzes, selbst unter extremen klimatischen Bedingungen. Naturbelassene Oberflächen beeindrucken durch ihre schöne Holzmaserierung, die durch Le Tonkinois noch angefeuert wird.
VERARBEITUNG	Verarbeitungsfertig eingestellt. Vor Gebrauch gut aufrühren. Nicht verdünnen. Auftragen mit Pinsel, Flächenstreicher. Zum Spritzen kann der Lack max mit 10% Le Tonkinois Verdünnung verdünnt werden. Für Schleifarbeiten wird eine Körnung von 180 – 240 empfohlen. Nicht bei Temperaturen unter 12°C verarbeiten. Die Anstriche sind grundsätzlich dünn zu rollen oder zu streichen und täglich nur einen Anstrich durchführen. Besonders gut für den Denkmalpflegebereich geeignet.
VERBRAUCH	30 - 50 ml/m ² , 20m ² /Liter, je Anstrich in Abhängigkeit von Oberflächenbeschaffenheit und Saugfähigkeit des Untergrunds, bezogen auf glatte, gehobelte oder geschliffene Oberflächen. Saugende Untergründe können beim Erstanstrich höhere Verbrauchs- werte ergeben.
TROCKENZEIT	Bei 20°C und mittlerer Luftfeuchtigkeit nach 6 - 8 Stunden oberflächentrocken; zur Überarbeitung möglichst 24 Stunden warten. Niedrige Temperaturen, hohe Luftfeuchtigkeit und geringer Luftwechsel verzögern die Trocknung und fördern Geruchsbildung. Während der Verarbeitung auf gute Belüftung achten. Oberflächen anfangs nur vorsichtig belasten. Begehbare Oberflächen nach 3 Tagen bei 2 - 3 Anstrichen.
UNTERGRUND	Unbehandeltes Holz, Holzwerkstoffe, bedingt auch auf Kork. Rauhe Holz-untergründe sorgfältig schleifen. Die Holzoberfläche muss staub- und fettfrei, sauber, trocken und frostfrei sein (max. 15% Holzfeuchte).

INHALTSSTOFFE	Leinöl, Tungöl, Naturharze, Isoaliphate
VOC-SICHERHEITSHINWEIS	Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 400 g/l.
LAGERUNG	Gut verschlossen, trocken, kühl, aber frostfrei lagern.
HALTBARKEIT	Ungeöffnet Originalgebinde mind. 5 Jahre haltbar.
ENTSORGUNG	Produktreste und Verpackungen gemäß den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgen. Nur restentleerte Dosen dem Recycling zuführen.
SICHERHEITSHINWEISE	Sicherheitsrelevante Informationen entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.
HAFTUNGSAUSSCHLUSS	Die in dieser Druckschrift enthaltenen Angaben beruhen auf unseren sorgfältigen Forschungen und Prüfungen und werden nach bestem Wissen weitergegeben. Sie dienen lediglich der Information unseres Kunden, befreien jedoch nicht von einer eigenverantwortlichen Prüfung der beschriebenen Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke und die Gefahr einer Verletzung etwaiger Schutzrechte Dritter. Diese Angaben sind daher unverbindlich und stellen insbesondere keine zugesicherten Eigenschaften im Sinne des Gesetzes dar. Eine Haftung unsererseits für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben in dieser Druckschrift ist ebenso wie für unsere sonstige anwendungstechnische Beratung ausgeschlossen. Ergänzend verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die auf Anforderung zur Verfügung stehen.
KONTAKT	Hermann Sachse GmbH Unter den Linden 10 10117 Berlin Mobil: +49 (0) 30 / 346 558 515 E-Mail: hallo@le-tonkinois.de

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.